

TEKNİK DATA FORMU

Fixate



Tabancalı Yapıştırıcı Köpük

Özellikle polistiren bazlı mantolama levhalarının ve sövelerin yapıştırılması için formüle edilmiş, az şişen, kuvvetli yapışan ve tabancalı kullanıma uygun üretilen poliüretan yapıştırıcı köpüktür.

TEKNİK DATA

■ Baz	Poliüretan
■ Kıvam	Stabil köpük, tiksotropik
■ Kurutma sistemi	Nem ile kürlenme
■ Yapışmazlık süresi	5-7 dakika
■ Kesilebilirlik süresi (20°C/%65 bağıl nem)	25-35 dakika
■ Tam kuruma	8-16 saat
■ Yoğunluk	21 kg/m³
■ Genleşme	% 30 - %50
■ Sıkıştırma mukavemeti	Min 2,5N /MM2
■ Kesme mukavemeti	Min 2,5N /MM2
■ Isı iletkenliği	0,030 W /m K
■ Verim	45-55L/1000mL
■ Hacim kaybı	%5 max
■ Su emilimi	Max %20
■ Parlama noktası (kurumuş köpük)	< 400°C
■ Kapalı hücre oranı	> %70
■ Yanma sınıfı (DIN 4102)	B3

(*) Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- EPS VE XPS yalıtım levhalarının binaların dış cephesine yapıştırılmasında
- Polistiren sövelerin betona, alçıya ve ahşaba yapıştırılmasında
- Poliüretan ve taş yünü panellerinin yapıştırılmasında

ÖZELLİKLER

- Hafiftir, yapıştırıcı harçların aksine binaya statik yük bindirmez.
- Düşük büyümesi sayesinde yüzeylere çok düşük basınç uygular.
- Alternatif yapıştırıcılara kıyasla tasarruf sağlar.
- Yanmayı yavaşlatıcı katkı malzemeleri içerir.
- Kolay kurur.
- Yalıtım levhalarının montajını hızlandırır ve kolaylaştırır bununla birlikte ısı izolasyonuna katkı sağlar.
- Yalıtım levhalarının yapıştırılmasından sonra sıvı aşamasına geçişi hızlandırarak uygulayıcıya zaman kazandırır.

TEKNİK DATA FORMU

Fixate

NOTLAR

- Köpük tabancası ile uygulama tenekeden elde edilecek verimi arttıracaktır.
- +10°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulama öncesi aerosol teneke oda sıcaklığına getirilmelidir.
- + promast-fixate eski tds'indeki uyarılar kısmı devam olarak eklenecek.

GÜVENLİK BİLGİSİ

- Difenilmetan -4,4 diizosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum organlarında hassasiyet oluşturabilir. Islak köpük ile cildin uzun süre temas etmesi lokal kızarıklığa ve hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, köpüğün cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Aerosol teneke yanıcı itici gazlar ile yüksek basınç altında doldurulmuştur. Bu nedenle delinmemeli, yüksek sıcaklıklardan ve alev kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalı; yağ, pas ve gevşek parçalar içermemelidir.
- Yüzeylerin hafifçe nemlendirilmesi köpüğün performansını arttıracak, kurumasını hızlandıracaktır.
- Uygulama alanlarının köpük uygulanmayacak çevresi koruma amaçlı örtülebilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

- Adaptörün üzerindeki koruyucu kapağı çıkarınız.
- Köpük tabancasını çevirerek adaptöre takınız veya,
- Pipeti adaptöre yavaşça döndürerek takınız.
- Tenekeyi baş aşağı çevirip çalkalayınız.
- Tenekeyi baş aşağı durumdayken tabancanın tetiğine basarak köpüğü uygulayınız veya
- Pipeti uygulama alanına doğrultup, adaptörü tutup köpük çıkışı sağlanana kadar tenekeyi yavaşça çeviriniz.
- Köpük çıkış hızını ayarlamak için tenekeyi sağa sola çeviriniz.
- Uygulama sonrası koruyucu kapağı pipetin ucuna takınız.

PAKETLEME (Hacim)

750ml (16'lı koli)

RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, dik vaziyette serin ve kuru bir ortamda 10°C ve 30°C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 15 ay raf ömrüne sahiptir. Üretim tarihi tenekenin üzerinde belirtilmiştir.

RENK



Açık Beyaz



MANUFACTURER:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Ovacık Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele
KOCAELİ | TÜRKİYE T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83