

TEKNİK DATA FORMU

CLEAR BOND



Sıvı Çivi

Farklı türdeki pek çok yapı malzemesinin birbirine yapışmasını sağlayan, suya dayanıklı, hızlı kürleşen, poliüretan bazlı yapıştırıcıdır.

TEKNİK DATA

■ Baz	Poliüretan
■ Kıvam	Macun
■ Kurutma sistemi	Nem ile kürlenme
■ Yoğunluk	1,15 gr/ml
■ Açık zaman	10 dakika
■ Presleme süresi	30 dakika
■ Nem ve su dayanımı	D4
■ Uygulama sıcaklığı	5°C ve +30°C
■ Servis sıcaklığı	-40°C ve +80°C

(*) Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap mobilya imalatında
- Tekne ve yat imalatında
- Ahşap pencere ve kapı imalatı ve montajında
- Ahşap üzerine metal, cam, fayans ve beton benzeri yapı malzemelerinin yapıştırılmasında
- Mutfak ve banyo dolaplarının fayans üzerine montajında

ÖZELLİKLER

- Neme, suya ve deniz suyuna dayanıklıdır.
- DIN EN 204 standartına göre D4 sınıfı su ve nem dayanımı vardır.
- Kuvvetli yapışma sağlar, boşluk doldurma özelliği ile düzgün olmayan yüzeylerde de iyi performans verir.
- Çok hızlı kurur, kısa açık zaman ve presleme süresiyle uygulaması çok kolaydır.
- 10 dakikada kabuk bağlar, en çok 12 saatte maksimum mukavemete ulaşır.
- Dik yüzeylerde akma yapmaz, jel kıvamdadır.
- Boyanabilir ve zımparalanabilir.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir.
- Şeffaf görünümüne sahiptir.
- Hemen her türlü ahşabı birbirine ve metal, fayans, cam ve beton gibi çok çeşitli yüzeylere güçlü yapışmasını sağlar.

TEKNİK DATA FORMU

CLEAR BOND

NOTLAR

- Açık zaman çok kısa olduğunda yüzeylerin preslenmesinde acele edilmelidir.
- Sertleştiğinde, yapıştırıcının rengi beyazlaşır.
- +10°C altındaki uygulamalarda veya kuru yüzeylerde kuruma gecikebilir.
- Tam kuruma 12 saate kadar sürebilir
- Kuru yüzeyler nemli bez ile nemlendirilmelidir
- PP, PE, Teflon ve naylon benzeri plastikler üzerinde kullanılmamalıdır.
- Yeni uygulanmış yapıştırıcı gerekiyorsa hızla uygun bir solvent ile temizlenmelidir.
- Sertleşmiş yapıştırıcının kıyafetlerden ve ciltten zorlukla temizlenebilir.

GÜVENLİK BİLGİSİ

İzosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum organlarında hassasiyet oluşturabilir. Islak yapıştırıcı ile cildin uzun süre teması lokal kızarıklığa ve hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, yapıştırıcının cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Kurumasını tamamlamış PU yapıştırıcı, insan sağlığına ve çevreye karşı bir tehlike riski oluşturmaz.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yüzeylerinin yapışmayı engelleyebilecek yağ, kir ve benzeri unsurlardan temiz olduğundan emin olunuz.
- Uygulama yüzeyleri tercihen maksimum %30 nem içeriğine sahip olmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ

- 5°C ve altındaki sıcaklıklarda uygulamayınız.
- Uygulama yüzeylerinin yağ ve toz içermeyip temiz olduğundan, yüzeyde gevşek parçalar bulunmadığından emin olunuz.
- Yapıştırıcıyı ince bir tabaka halinde yapıştırılacak yüzeylerden birisine uygulayınız.
- Yeterince gözenekli olmayan ve kuru yüzeylerde nemli bir bez ile nemlendirme yapınız.
- Parçaları hızla bir araya getirip en az 10 dakika boyunca presleyiniz.
- Uygulama tabancası kullanılarak yapıştırıcı tek bir yüzeye ince bir katman halinde uygulanmalı ve parçalar 5 dakika içerisinde preslenmelidir.
- Çoğu durumda 10 dk. presleme süresi yeterlidir.
- Çok düşük sıcaklıklarda ve nem içeriği yetersiz malzemelerde presleme süresi 30 dakikaya kadar arttırılabilir.
- Yapıştırıcı sınırlı ölçüde köpükleşecek ve boşlukları dolduracaktır.
- Tam kuruma 12 saate kadar sürebilir.

PAKETLEME

280 ml kartuş x 25 adet

RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, serin ve kuru bir ortamda 5°C-25°C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 12 ay raf ömrüne sahiptir. Üretim tarihi kartuşun üzerinde belirtilmiştir.

RENK



Opak Şeffaf
(Jel kıvamında)



MANUFACTURER:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Övaci Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele
KOCAELİ | TÜRKİYE T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83