



Promast Adwood XP Hızlı Ahşap Yapıştırıcısı / PMF-182

Kısa açık zamanlı, hızlı kuruyan poliüretan bazlı su geçirmez ahşap yapıştırıcı.



Uygulama Alanları

- Ahşap kapı ve pencere imalatında
- Her türlü ahşabı birbirine yapıştırma.
- Metal, taş, tuğla ve beton üzerinde yapıştırma işlerinde.
- Hazır mutfak imalatında ve montajında
- Kapı pervazlarının yapıştırılmasında
- Nemli ortamlarda ahşap yapıştırma uygulamalarında.



Özellikleri

- Hızlı kurur; presleme süresini kısaltır.
- Ahşap, beton, metal ve bazı plastiklere güçlü yapışır.
- Şeffaf (bal rengi)
- Suya, rutubete ve hava şartlarına son derece dayanıklıdır. D4 sınıfındadır (DIN -EN 204 standartına göre)
- Boşluk doldurma özelliğine sahiptir; düzgün yüzeye sahip olmayan yüzeylerin yapıştırılmasında yüksek performans verir.
- Kokusuzdur



Viskozite(20C)	2000-4000 cps
Densite	1,10 gr/ml
Açık Zaman	15 dakika
Presleme Süresi	2 saat

Katı Madde Oranı	%100
Servis Sıcaklığı	-15° C - +100° C
Uygulama Sıcaklığı	+10° C - +30° C
Renk	Bal Rengi



Ambalaj Seçenekleri

- Brüt 750gr (12'li koli) plastik şişelerde



Yüzey Hazırlığı

Yapıştırılacak yüzeyler temiz olmalı, yağ, kir ve gevşek parçalar içermemelidir. Özellikle nem içermeyen ve nem geçirmeyen

yüzeylerin yapıştırıcı miktarının kabaca %5'i oranında su ile nemlendirilmelidir.



Uygulama Şekli

- Ortamın, yapıştırılacak malzemenin, ve yapıştırıcının sıcaklıklarının +5° C'nin altında olmamalıdır.
- Yapıştırıcı uygulama yüzeylerinden sadece birisine ince bir katman halinde uygulanmalıdır.

- Yüzeyler açık-zaman aşılımsızın bir araya getirilip preslenmelidir.
- Preslenme süresi oda sıcaklığında ortalama 2 saattir.



Raf Ömrü ve Depolama

+5 ve +30° C arasında depolanması durumunda 6 ay. Ürün azot altında doldurularak havayla

temastan korunmuştur. Ambalaj açıldıktan sonra raf ömrü kısılabılır.



Uyarılar

- Yapıştırıcının tam kuruması bir günü bulabilir, bu esnada yapıştırılan malzemeler dikkatle taşınmalıdır.
- Islak yapıştırıcı Promast Köpük Temizleyici ile veya aseton benzeri bir solvent ile derhal temizlenmelidir.
- Kurumuş yapıştırıcı, zorlukla ancak mekanik yöntemlerle çıkarılabilir.

- PE, PP, naylon ve Teflon benzeri plastikleri yapıştırmaz
- Güçlü yapışma için yüzeylerden en az birisinin gözenekli olması tavsiye edilir.
- Ambalaj azot altında doldurulmuştur, uygulama sonrası ters çevrilerek içerisinde hava kalmadığından emin olunmalıdır.



Güvenlik Bilgisi

Difenilmetan -4,4 diizosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum organlarında hassasiyet oluşturabilir. Islak yapıştırıcı ile cildin uzun süre temas etmesi lokal kızarıklığa ve hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı,

yapıştırıcının cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Kurumasını tamamlamış PU yapıştırıcı, insan sağlığına ve çevreye karşı bir tehlike riski oluşturmaz. Detaylı bilgi için ürüne ait güvenlik bilgi formuna başvurunuz.