

TEKNİK DATA FORMU

Adwood



Ağşap Yapıştırıcı

Genel ağşap uygulamalarında, yeterli açık zamanı ve uygun presleme süresiyle uygulayıcıya kolaylık sağlayan, suya ve neme karşı direnci yüksek poliüretan bazlı sıvı yapıştırıcıdır.

TEKNİK DATA

■ Baz	Poliüretan
■ Kıvam	Sıvı
■ Kurutma sistemi	Nem ile kürlenme
■ Yoğunluk	1,10 g/ml
■ Açık zaman	40 dakika
■ Presleme süresi	4 saat
■ Nem ve su dayanımı	D4
■ Vizkozite (20°C)	6.000-8.000 cps
■ Uygulama sıcaklığı	10°C ve +30°C
■ Servis sıcaklığı	-15°C ve +100°C

(*) Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Hemen her türlü ağşabı birbirine; metale; bazı plastiklere; taş, tuğla ve betona yapıştırmada
- Ağşap yapı elamanlarının yapıştırılması ve tamirinde
- Mobilya üretiminde ve tamirinde

ÖZELLİKLER

- Solvent içermez.
- DIN EN 204 standartına göre D4 sınıfı su ve nem dayanımı vardır.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Sert hava şartlarına son derece dayanıklıdır.
- Üzeri boyanabilir.
- Sınırlı büyüme yapar, boşlukları doldurur.
- Ağşabı hem birbirine hem de beton, metal ve bazı plastiklere güçlü yapıştırır.

TEKNİK DATA FORMU

Adwood

NOTLAR

- Yapıştırıcının tam kuruması bir günü bulabilir, bu esnada yapıştırılan malzemeler dikkatle taşınmalıdır.
- Islak yapıştırıcı Promast Köpük Temizleyici ile temizlenebilir.
- PE, PP, naylon ve Teflon benzeri plastikleri yapıştırmaz
- Güçlü yapışma için yüzeylerden en az birinin gözenekli olması gereklidir
- Ambalaj azot altında doldurulmuştur, uygulama sonrası ters çevrilerek içerisinde hava kalmadığından emin olunmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Difenilmetan -4,4 diizosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum organlarında hassasiyet oluşturabilir. Islak yapıştırıcı ile cildin uzun süre temas etmesi lokal kızarıklığa ve hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, yapıştırıcının cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Kurumasını tamamlamış PU yapıştırıcı, insan sağlığına ve çevreye karşı bir tehlike riski oluşturmaz.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yapıştırılacak yüzeyler temiz olmalı yağ, kir ve gevşek parçalar içermemelidir.
- Özellikle nem içermeyen ve nem geçirmeyen yüzeylerin yapıştırıcı miktarının kabaca %5 'i oranında su ile nemlendirilmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ

- 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda yapıştırma uygulaması yeterince yüksek performans vermeyecektir.
- Yapıştırılacak yüzeylerin temiz olmalı, yağ ve kir içermemelidir.
- Özellikle nem içermeyen ve nem geçirmeyen yüzeylerin yapıştırıcı miktarının kabaca %5'i oranında su ile nemlendirilmesi tavsiye edilir.
- Yapıştırıcı uygulama yüzeylerinden sadece birisine ince bir katman halinde uygulanmalıdır.
- Yüzeyler açık-zaman aşılımsızın bir araya getirilip preslenmelidir.
- Preslenme süresi oda sıcaklığında ortalama 4 saattir.

PAKETLEME (HACİM)

Brüt 750gr (12'li koli)

RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, serin ve kuru bir ortamda 5°C-25°C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 12 ay raf ömrüne sahiptir. Üretim tarihi şişenin üzerinde belirtilmiştir.

RENK



Bal Rengi



MANUFACTURER:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Ovacık Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele
KOCAELİ | TÜRKİYE T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83