

TEKNİK DATA FORMU

Heavy Duty



Poliüretan Yapıştırıcı

Kırpık elyaf katkısı sayesinde ağır yük altındaki bağlantıların yapıştırılmasında maksimum tutunmayı sağlayan poliüretan bazlı özel bir yapıştırıcıdır.

TEKNİK DATA

■ Baz	Poliüretan
■ Kıvam	Macun
■ Kurutma sistemi	Nem ile kürlenme
■ Yoğunluk	1,16 gr/ml
■ Açık zaman	10 dakika
■ Presleme süresi	30 dakika
■ Nem ve su dayanımı	D4
■ Uygulama sıcaklığı	5°C ve +30°C
■ Servis sıcaklığı	-40°C ve +80°C

(* Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap pencere imalatında
- Alüminyum pencere ve kapı yapımında
- Merdiven basamaklarının yapıştırılmasında
- Zemin çözümlerinde
- Kapı pervazı ve süpürgelik yapıştırılmasında
- Kuvvetli tutunma gerektiren ağır malzemelerin montajında

ÖZELLİKLER

- Kırpık elyaf desteğiyle iki kata kadar daha güçlü yapıştırma sağlar.
- DIN EN 204 standartına göre D4 sınıfı su ve nem dayanımı vardır.
- Çok hızlı kurur.
- Hava şartlarına ve sıcaklık değişimlerine uzun yıllar boyunca dayanıklıdır.
- Kimyasallara, yağlara ve solventlere karşı dayanıklıdır.
- Dik yüzeyde akma yapmaz.
- Şeffaftır.

TEKNİK DATA FORMU

Heavy Duty

NOTLAR

- Açık zaman çok kısa olduğunda yüzeylerin preslenmesinde acele edilmelidir.
- +10°C altındaki uygulamarda veya kuru yüzeylerde kuruma gecikebilir.
- Tam kuruma 12 saate kadar sürebilir
- Kuru yüzeyler nemli bez ile nemlendirilmelidir
- PP, PE, Teflon ve naylon benzeri plastikler üzerinde kullanılmamalıdır
- Yeni uygulanmış yapıştırıcı gerekiyorsa hızla uygun bir solvent ile temizlenmelidir.
- Sertleşmiş yapıştırıcının kıyafetlerden ve ciltten zorlukla temizlenebilir.

GÜVENLİK BİLGİSİ

İzosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum organlarında hassasiyet oluşturabilir. Islak yapıştırıcı ile cildin uzun süre temas etmesi lokal kızarıklığa ve hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, yapıştırıcının cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Kurumasını tamamlamış PU yapıştırıcı, insan sağlığına ve çevreye karşı bir tehlike riski oluşturmaz.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yüzeylerinin yapışmayı engelleyebilecek yağ, kir ve benzeri unsurlardan temiz olduğundan emin olunuz.
- Uygulama yüzeyleri tercihen maksimum %30 nem içeriğine sahip olmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ

- 5°C ve altındaki sıcaklıklarda uygulamayınız.
- Uygulama yüzeylerinin yağ ve toz içermeyip temiz olduğundan, yüzeyde gevşek parçalar bulunmadığından emin olunuz.
- Yapıştırıcıyı ince bir tabaka halinde yapıştırılacak yüzeylerden birisine uygulayınız.
- Yeterince gözenekli olmayan ve kuru yüzeylerde nemli bir bez ile nemlendirme yapınız.
- Parçaları hızla bir araya getirip en az 10 dakika boyunca presleyiniz.

PAKETLEME (HACİM)

310 ml alüminyum kartuş 25' li koli

RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, serin ve kuru bir ortamda 5°C-25°C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 12 ay raf ömrüne sahiptir. Üretim tarihi kartuşun üzerinde belirtilmiştir.



MANUFACTURER:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Ovacık Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele
KOCAELİ | TURKEY T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83