

TEKNİK DATA FORMU

Premium



Emniyet Valfli Köpük

Promast Premium özel ventili sayesinde uygulama sonrası bloke olma riskini ortadan kaldırarak tekrar tekrar kullanılabilen, yüksek verimli bir montaj köpüğüdür.

TEKNİK DATA

■ Baz	Poliüretan
■ Kıvam	Stabil köpük, tiksotropik
■ Kurutma sistemi	Nem ile kürlenme
■ Yapışmazlık süresi	8-10 dk
■ Kesilebilirlik süresi (20°C/%65 bağıl nem)	30-40 dakika
■ Tam kuruma	12-24 saat
■ Yoğunluk	23-26 kg/m ³
■ Genleşme	% 130 - %200
■ Hacim kaybı	%3 max
■ Yanma sınıfı	B3

(* Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarını çevreleyen boşlukların doldurulmasında
- Gaz, su, elektrik vb tesisatlara ait boruların penetrasyon boşluklarının doldurulmasında
- Binalardaki delik, çatlak ve boşlukların izolasyon amaçlı doldurulmasında

ÖZELLİKLER

- Ventil asla bloke olmaz, teneke farklı zamanlarda tekrar kullanılabilir.
- Özel formülasyonu sayesinde genel amaçlı köpüklere kıyasla %30'a varan oranda daha yüksek verim verir.
- Çok hızlı kürlenir; düşük sıcaklıklarda ve yeterince nem içermeyen ortamlarda kolay kurur.
- Yaygın inşaat malzemelerine güçlü yapışır.
- Etkin ses ve ısı yalıtımı sağlar.

TEKNİK DATA FORMU

Premium

NOTLAR

- Uygulama boşluklarını %50'nin üzerinde doldurmayınız.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Difenilmetan -4,4 diizosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum organlarında hassasiyet oluşturabilir. Islak köpük ile cildin uzun süre temas etmesi lokal kızarıklığa ve hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, köpüğün cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Aerosol teneke yanıcı itici gazlar ile yüksek basınç altında doldurulmuştur. Bu nedenle delinmemeli, yüksek sıcaklıklardan ve alev kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalı; yağ, pas ve gevşek parçalar içermemelidir.
- Yüzeylerin hafifçe nemlendirilmesi köpüğün performansını arttıracak, kurumasını hızlandıracaktır.
- Uygulama alanlarının köpük uygulanmayacak çevresi koruma amaçlı örtülebilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

- Koruyucu kapağı çıkartınız ve pipeti valfe takınız.
- Tenekeyi kuvvetlice çalkalayınız.
- Teneke başaşağı durumdayken tetiğe basarak köpük çıkışı sağlayınız.
- Köpük büyüme yapacağından, uygulama boşluklarını kısmen doldurunuz.
- Uygulama esnasında tenekeyi ara ara çalkalamaya devam ediniz.

PAKETLEME (Hacim)

750ml (16'lı koli)

RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, dik vaziyette serin ve kuru bir ortamda 10°C ve 30°C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 15 ay raf ömrüne sahiptir. Üretim tarihi tenekenin üzerinde belirtilmiştir.

RENK



Açık Beyaz



MANUFACTURER:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Ovacık Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele
KOCAELİ | TÜRKİYE T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83

