

TEKNİK DATA FORMU

Eco Marine



Deniz Tutkalı

Ahşap elemanların birbiriyle ya da diğer malzemelerle yapışmasını sağlayan, suya dayanıklı, mukavemetli, hava ile kürleşen tek komponentli poliüretan yapıştırıcıdır.

TEKNİK DATA

■ Baz	Poliüretan
■ Kıvam	Sıvı
■ Kurutma sistemi	Nem ile kürlenme
■ Yoğunluk	1,10 g/ml
■ Açık zaman	10-15 dakika
■ Presleme süresi	2 saat
■ Nem ve su dayanımı	D4
■ Viskozite (20°C)	3.000-4.000 cps
■ Uygulama sıcaklığı	10°C'den +30°C'ye
■ Servis sıcaklığı	-15°C'den +100°C'ye

(*) Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Hemen her türlü ahşabı birbirine; metale; bazı plastiklere; taş, tuğla ve betona yapıştırır
- Ahşap yapı elemanlarının yapıştırılması ve tamirinde
- Mobilya üretiminde ve tamirinde

ÖZELLİKLER

- DIN EN 204 standartına göre D4 sınıfı su ve nem dayanımı vardır.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Sınırlı büyüme yapar, boşlukları doldurur.

TEKNİK DATA FORMU

Eco Marine

NOTLAR

- Uygulama yüzeylerinin toz, yağ ve kirden arındırılması yapışma performansı arttıracaktır.
- Yapıştırılacak malzemeler en az iki saat preslenmelidir.
- +5°C'nin altındaki sıcaklıklarda kuruma süresi uzayacaktır.
- Yapıştırıcının tam kuruması bir günü bulabilir, bu esnada yapıştırılan malzemeler dikkatle taşınmalıdır.
- PE, PP, naylon ve Teflon benzeri plastikleri yapıştırmaz.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Difenilmetan -4,4 diizosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum organlarında hassasiyet oluşturabilir. Islak yapıştırıcı ile cildin uzun süre temas etmesi lokal kızarıklık ve hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, yapıştırıcının cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Kurumasını tamamlamış PU yapıştırıcı, insan sağlığına ve çevreye karşı bir tehlike riski oluşturmaz.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yapıştırılacak yüzeyler temiz olmalı yağ, kir ve gevşek parçalar içermemelidir.
- Özellikle nem içermeyen ve nem geçirmeyen yüzeylerin yapıştırıcı miktarının kabaca %5 'i oranında su ile nemlendirilmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ

- 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda yapıştırma uygulaması yeterince yüksek performans vermeyecektir.
- Yapıştırılacak yüzeylerin temiz olmalı, yağ ve kir içermemelidir.
- Özellikle nem içermeyen ve nem geçirmeyen yüzeylerin yapıştırıcı miktarının kabaca %5'i oranında su ile nemlendirilmesi tavsiye edilir.
- Yapıştırıcı uygulama yüzeylerinden sadece birisine ince bir katman halinde uygulanmalıdır.
- Yüzeyler açık-zaman aşılıksızın bir araya getirilip preslenmelidir. Preslenme süresi oda sıcaklığında ortalama 4 saattir.

PAKETLEME (HACİM)

500gr 20' li koli

RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, serin ve kuru bir ortamda 5°C-25°C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 12 ay raf ömrüne sahiptir. Üretim tarihi şişenin üzerinde belirtilmiştir.

RENK



Beyaz



MANUFACTURER:
PRONAST Kimya San. Tic. A.Ş. Övaciik Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele
KOCAELİ | TÜRKİYE T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83