

TEKNİK DATA FORMU

Decaulk



Armut Dolgu Macunu

Hibrit polimer esaslı, yüksek UV dayanımına sahip, tek komponentli güverte dolgu malzemesidir.

TEKNİK DATA

■ Baz	Akrilik
■ Kıvam	Macun
■ Kurutma sistemi	Nem ile kürlenme
■ Yapışmazlık süresi	60 dakika
■ Doku oluşumu (20°C/%65 bağıl nem)	3 mm
■ Sertlik (DIN 53505)	45 ± 5 Shore A
■ Yoğunluk	1,24 gr/ml
■ Esnek geri dönme (ISO 7389)	2,05 MPa
■ Elastikiyet	Kesilebilirlik Süresi: max %3
■ Kopma anındaki uzama (DIN 53504)	> %300
■ Servis sıcaklığı	5°C ve +40°C arasında

(*) Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Teknelerde tik kaplama güvertelerde
- Dış mekan ahşap zemin kaplama derzlerinde

ÖZELLİKLER

- Zorlu hava şartlarında elastikiyetini kaybetmez.
- Yüksek doldurma gücüne sahiptir.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Solvent ve izosiyanat içermez.
- Kolayca zımparalanır.
- Uygulandığı yüzey ile birlikte çalışır.
- Mükemmel koruma ve yalıtım sağlar.
- Deniz suyuna ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Hava kabarcıksız kurur.
- Yüzeye çok iyi tutunur.
- Astar gereksinimi yoktur.

TEKNİK DATA FORMU

Decaulk

NOTLAR

- Temiz ve kuru; üzerinde yağ, gres, toz ve gevşek parçalar olmayan yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Plastifiyan, yağ veya solvent kusabilecek yapı malzemelerinin üzerinde kullanmayınız.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Ciltle uzun süreli temasından kaçınınız.

PAKETLEME (Hacim)

310 ml (25'li koli)

RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, serin ve kuru bir ortamda 5°C-25°C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 15 ay raf ömrüne sahiptir. Üretim tarihi kartuşun üzerinde belirtilmiştir. Son kullanma tarihi geçmiş silikonlar, uygulama sonrası üzeri 15 dakika içerisinde kabul bağlıyorsa halen kullanılabilir durumdadır.



MANUFACTURER:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Ovacık Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/D 41140 Başiskele
KOCAELİ | TURKEY T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83