

TEKNİK DATA FORMU

EPDM



EPDM Silikonu

EPDM membranların çeşitli gözeneksiz yapı malzemelerine sorunsuz yapıştırılmasını sağlayan yüksek performanslı bir yapıştırıcı sızdırmazlık ürünüdür.

TEKNİK DATA

■ Baz	Nötral-Oxim
■ Kıvam	Tiksotropik
■ Kurutma Sistemi	Nem ile Kürlenme
■ Yapışmazlık Süresi	20 dk
■ Doku oluşumu (20°C/%65 bağıl nem)	2,00-3,00 mm/gün
■ Sertlik (DIN 53505)	35 ± 5 Shore A
■ Yoğunluk	1,45 g/ml +/- 0,02
■ Sıcaklık dayanımı (tamamen kuru)	-60°C +180°C arası
■ Esnek geri dönme (ISO 7389)	70 %" >> 70 %
■ Elastisite Modülü %100 (DIN 53504)	0,25 N/mm ² " >> 0,25 N/mm ²
■ Kopma anındaki uzama (DIN 53504)	%450" >> %450
■ Servis Sıcaklığı	5°C ve +40°C arasında

(* Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Dış cephe uygulamalarında sızdırmazlık için kullanılan EPDM membranların yapıştırılmasında
- EPDM membranların gözeneksiz yapı malzemelerine yapıştırılmasında

ÖZELLİKLER

- Esnektir ve çok kuvvetli yapıştırıcıdır.
- Hacim kaybına uğramaz.
- EPDM membran uygulamalarında yüksek performanslıdır.
- UV dayanımı yüksektir.
- Dik yüzeylerde akma yapmaz.

TEKNİK DATA FORMU

EPDM

NOTLAR

- Granit ve mermer gibi gözenekli yüzeyler üzerinde uygulanması tavsiye edilmez.
- Akvaryumlar için uygun değildir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Silikon ile temas edecek yüzeyler temiz ve kuru olmalı; yağ, pas ve gevşek parçalar içermemelidir.
- Yüzeylerde daha önce uygulanmış silikon varsa, mekanik yöntemlerle çıkarılmalıdır.
- Gözeneksiz yüzeyler uygun bir solvent ile temizlenmeli, yüzeye uygulanan solvent buharlaşmasına imkan verilmeden yüzeyden silinmelidir.
- Uygulama derzlerinin etrafında maskeleme bandı çekilmesi yalnız derz etrafına silikon bulaşmasına engel olmaz, ayrıca daha hızlı bir uygulama imkanı verir. Çekilen maskeleme bandı uygulama sonrası hemen çıkarılmalıdır.

DERZ TASARIMI

Derz genişliği 6-20 mm arasında olması gerekir. Uygulanacak silikonun derinliği genişlik ebatına bağlıdır. 12 mm'ye kadar olan genişliklerde 6 mm derinliğinde silikon uygulayınız. Daha geniş derzlerde silikonun derinliği, genişliğinin tabaca yarısı olmalıdır.

PAKETLEME (Hacim)

600 ml (12'li koli)

RAF ÖMRÜ

5 °C - 25 °C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında, açılmamış ambalajında en az 12 ay

RENK



Siyah



MANUFACTURER:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Ovacık Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele
KOCAELİ | TURKEY T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83

