

TEKNİK DATA FORMU

Seal Bond 25



Yapıştırıcı Sızdırmaz

Poliüretan esaslı, tek komponentli, elastikliğini kaybetmeyen, hareketli derz ve dilatasyon uygulamalarında kullanıma uygun, yüzeylere çok iyi tutunan, üzeri boyanabilen bir mastiktir.

TEKNİK DATA

■ Baz	Poliüretan
■ Kıvam	Macun
■ Kurutma sistemi	Nem ile kürlenme
■ Yapışmazlık süresi	60 dakika
■ Doku oluşumu (20°C/%65 bağıl nem)	2,5-3 mm
■ Sertlik (DIN 53505)	25 ± 5 Shore A
■ Yoğunluk	1,3-1,4 gr/ml
■ Esnek geri dönme (ISO 7389)	0,90-1,20 MPa
■ Kopma anındaki uzama (DIN 53504)	> %500
■ Servis sıcaklığı	5°C ve +40°C arasında

(*) Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Motorlu araçlarda ve deniz araçlarında yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamalarında
- Karoseri imalat ve montajında
- Ahşap, alçı panel, metal, tuğla gibi yapı elemanlarının elastik yapıştırılmasında
- Statik derzlerde sızdırmazlık uygulamalarında
- Çatı uygulamalarında

ÖZELLİKLER

- Orta sertlikte ve yüksek mukavemettedir.
- Hem mastik hem de yapıştırıcı işlevi görür.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Üzeri boyanabilir.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Hafif ve orta yoğunlukta yaya trafiğine uygundur.
- Metal, cam, ahşap, beton, tuğla, fayans gibi malzemelere çok güçlü yapışır.

TEKNİK DATA FORMU

Seal Bond 25

NOTLAR

- 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda PU mastiğin akıcılığı ve kuruma hızı önemli ölçüde azalacaktır.
- PU mastikler sürekli güneş ışığına maruz kalmaları durumunda sararma eğilimine girerler.

GÜVENLİK BİLGİSİ

İzosiyanatlar ve eser miktarda uçucu organik kimyasal içerir. Ciltte hassasiyete neden olabileceğinden ıslak mastik ile uzun süreli temastan kaçınılmalı tercihen eldiven kullanılmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ

- Kartuşun ucunu kesip, uygulama nozülünü kartuşa vidalayınız.
- Uygulama derzinin kalınlığına bağlı olarak nozülü uygun yerden kesiniz.
- Kartuşu tabancasına yerleştirip uygulayınız.
- 15 dakika içerisinde mastiği ince bir plastik/tahta parçasıyla veya kuru bir spatula ile düzeltiniz.
- Etrafa bulaşan polüretan mastiği kurumasına imkan vermeden tiner benzeri bir solvent ile temizleyiniz zira kurumuş polüretan zorlukla ancak mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

PAKETLEME (Hacim)

310 ml (25'li koli)

RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, serin ve kuru bir ortamda 5°C-25°C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 15 ay raf ömrüne sahiptir. Üretim tarihi kartuşun üzerinde belirtilmiştir. Son kullanma tarihi geçmiş silikonlar, uygulama sonrası üzeri 15 dakika içerisinde kabul bağlıyorsa halen kullanılabilir durumdadır.

RENK



Siyah



MANUFACTURER:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Övaciğ Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele
KOCAELİ | TÜRKİYE T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83